

リベルタプレミアム

項目		性能値
素材		塩化ビニール
厚さ(表面基材+粘着剤)	単位mm	0.080±0.010
引張強度(N/10mm)	タテ/ヨコ	12以上/12以上
伸び(%)	タテ/ヨコ	100以上/100以上
接着力(N/25.4mm) (白色塗装板に貼付)	23℃×1時間	10以上
	23℃×72時間	14以上
環境試験(白色塗装板に貼付)	熱老化性 80℃×168時間	変褪色、膨れ、剥がれなし
	熱湿老化性 50℃95%RH×168時間	
	温水浸漬 40℃×168時間	
	塩水(5%)噴霧 35℃×168時間	
	ガソリン浸漬 23℃×0.5時間	
耐候性	サンシャインウェザオメーター 2000時間照射(屋外5年相当)	著しい外観変化なし
寸法安定性(%) (白色塗装板に貼付)	試料:100mm×100mm 80℃×48時間後の変化率を見る	タテ/ヨコ 0.1以下/0.1以下

※上記数値は実測値であり、保証値ではありません。伸びは経時で低下する方向にあります。

