

## CS-PV120 目隠し用カバーシート

### ■製品仕様

---

サイズ : 1,250mm×30m

紙 管 : 3 インチ

離型紙 : 両面 PE コート紙シリコン処理ライナー

表面材 : 塩化ビニル 厚み 120 $\mu$

粘着剤 : アクリル系透明糊・再剥離 厚み 18 $\mu$

接着力 : ステンレス板/180度 Peel 初期値→3.4N/25mm 貼付後 24 時間→4.2N/25mm

ホールタック : No.5 (J DOW 法)

保持力 : ステンレス板 ズレなし (mm/3,600 秒)

耐候性 : 屋内～屋外 3 カ月耐候

※但し、被着体、使用方法、設置場所、設置環境などにより耐候性が変わることがあります。

### ■特徴

---

- ・塩ビ製品の上から貼っても再剥離可能な目隠しシートになります。
- ・フィルムの隠蔽性に優れており、目隠し用途として最適です。
- ・フィルム基材に厚みがあり、貼り易く施工性に優れます。
- ・弱粘着の粘着剤を採用しており、剥がす際に糊残りがなく簡単に剥がせます。

### ■施工上の注意点

---

- ・表面が平滑であり、脱脂、汚れの除去が行われている場合のみ施工可能です。下地の状況により水清掃、IPA (イソプロピルアルコール) 等での清掃を行ってください。
- ・特殊素材への貼り付け、高温・低温・水中・その他特殊なケースでの貼り付けにつきましては、お控えください。
- ・三次元曲面等への施工はお控えください。十分な接着力が得られず、剥がれの原因となります。
- ・電照サインの用途はお避けください。フィルム製造過程にて製品上、許容範囲内のピンホールがある場合があります。完全な目隠し用、電飾用には製造しておりませんのでご注意ください。
- ・同一場所には同ロットの製品を貼ってください。ロットぶれがある場合があります。
- ・外気が 10℃以上の雰囲気ですり施工してください。水貼りは避けてください。
- ・結露し易い場所 (ウィンドウ等) では、十分な接着力が得られない場合があるのでご注意ください。
- ・本来の用途以外では使用しないでください。人体への使用は避けてください。
- ・材料に起因する不具合が生じた場合、またはご購入時の製品の不具合に関しましては材料のみお取替えいたします。施工費などのクレームに関しては負いかねますので予めご了承の上、ご使用ください。

## ■施工不可の下地種類

---

- ・ステンレススチール  
→太陽光エネルギーとステンレスより遊離した金属イオンとの相乗作用で粘着剤の劣化が起こることがありますので、ステンレススチールへの施工はお控えください。
- ・ポリカーボネート、FRP、ウレタン  
→膨れを生じる可能性がありますので、施工はお控えください。
- ・ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコンコーキング  
→十分な接着力が得られず、浮き・剥がれが生じる可能性がありますので、施工はお控えください。
- ・大理石  
→表面の艶感を損なう恐れがありますので、施工はお控えください。
- ・コンクリート等の粗面、スレート、モルタル、木部  
→アルカリ・水分の滲出・粗面による密着不良が原因で、浮き・剥がれが生じますので、施工はお控えください。
- ・テント地、FFシート  
→テント地、FFシートは、施工後、可塑剤の影響により接着力がしだいに弱くなったり、浮き、縮み、発泡現象を生じたりする可能性がありますので、施工はお控えください。

## ■保管、その他

---

- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。(保管期間目安→1年)
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管してください。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号  
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501  
<http://www.nitie.co.jp>