

【NIJ-TWPT】 白 PET／微粘着ドット糊再剥離

■製品仕様

サイズ : 1,370mm×30m
 紙 管 : 3 インチ
 離型紙 : フィルムセパ
 基 材 : ポリエチレンテレフタレート
 厚 み : 100 μ (受理層含む)
 粘着剤 : 特殊透明ドット糊・再剥離 厚み 30 μ
 接着力 : ステンレス板/180 度 Peel 初期値→0.2N/25 mm 貼付後 24 時間→0.2N/25mm
 ホールタック : No.8 (J DOW 法)
 保持力 : ステンレス板 ズレなし (mm/3,600 秒)
 耐候性 : 屋内用

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・基材に白 PET を使用したディスプレイ用途に最適な微粘着タイプのフィルムです。
- ・コシ感のある PET 基材に加え、特殊なドットタイプの粘着剤で施工性に優れます。
- ・貼ったり剥がしたりが簡単に出来る、微粘着タイプの粘着剤を採用。
- ・基材に PET を使用しており、濃色プリントの場合も基材の収縮が殆どありません。
- ・乾燥性、発色性に優れ各種プリンターへの適応が可能です。

■推奨ラミ

NHF-501G/M PET ラミネートフィルム グロス/マット
 NHF-30G/M PP ラミネートフィルム グロス/マット

■耐候性について

本製品にインクジェットプリンターでプリントを施し、日本国内の標準的な環境下で垂直面にて施工した場合、およそ屋内 1 年の耐候性を有しています。

(注意事項)

- ・耐候性の数値に関しては促進試験の結果によるものであり、保証年数ではございません。
- ・施工方法や使用環境により、数値よりも短くなる場合がございます。
- ・インクの耐候性は種類ごとに異なりますので、各プリンタメーカーにお問い合わせください。



■取り扱いの注意点

- ・インクジェットプリンタ・インク及び出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・万一材質に起因する不具合、またはご購入時の製品の不具合に関しましては材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので予めご了承の上、ご使用ください。
- ・印字後は十分に乾燥時間を取ってください（推奨 48 時間以上）。乾燥させる際はメディアを広げた状態で放置してください。長尺品の場合は、印刷面が離型紙に接触しないようにし、できるだけ緩く巻いて、印刷面が外気に触れて乾燥を促進するようにしてください。雨の日など湿度の高い環境では、除湿するなどの対応策をお願いします。乾燥不良の場合、フィルムが張り付く危険性があります。更にはラミネートフィルムの粘着剤に悪影響を及ぼす場合があります。
- ・インク濃度は 230% を上限としてご使用ください。インク濃度が高く乾燥が不足した場合、印刷面を強く擦るとインクが剥がれる恐れがありますのでご注意ください。
- ・ラミネート加工の際に収縮の大きな塩ビ製ラミネートフィルムのご使用はお控えください。ラミネートフィルムの収縮によりベース基材の受理層に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ・表面が平滑であり、脱脂、汚れの除去が行われている場合にのみ施工可能です。下地の状況により水清掃、IPA（イソプロピルアルコール）等での清掃を行ってください。
- ・被着体が 10℃ 以下の場合は、十分な接着力が得られませんのでご注意ください。
- ・結露しやすい場所では、十分な接着力が得られない場合があるのでご注意ください。

■施工不可の下地種類

- ・下記下地への施工は接着不足や気泡の発生などの問題が起きるのでお控えください。
ポリカーボネート、FRP、ウレタン、ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコンコーキング、ゴム、大理石、コルゲート、コンクリート等の粗面、木、テント地

■再剥離性能について

- ・本製品の粘着剤は再剥離性能を有していますが、使用期間・状況・剥離方法などにより剥離性能は変化します。下地に粘着剤を残りにくくするには、加熱をしながらゆっくりと剥がしてください。

■保管、その他

- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。（目安として半年程度）特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の質感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管してください。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>