

【NIJ-WPP】溶剤用壁紙/プレーンタイプ

■製品仕様

サイズ : 940mm×50m
 紙 管 : 3インチ
 基 材 : 特殊紙+ポリ塩化ビニル
 厚 み : 270 μ
 質 量 : 300g/m²

■特徴

- オリジナルの空間演出が可能なデジタルプリント用壁紙です。
- プリント後に防火認定、F☆☆☆☆が取得可能な壁紙メディアです。
- 不燃認定番号「NM-3098」、F☆☆☆☆認定番号「MFN-0408」
- 耐擦過性が非常に優れしており、リキッドラミネートなしでの施工が可能です。
- 折り曲げ等の加工性にも優れ、90度の曲げ加工でもシワになりにくい製品です。
- 溶剤、Latexなど各種プリンターへの適性が高く、プリントクオリティーに優れます。

■取り扱いの注意点

- インクジェットプリンタ・インク及び出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- 万一材質に起因する不具合が生じた場合、またはご購入時の製品の不具合に関しては材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので予めご了承の上、ご使用ください。
- 印字後は充分に乾燥時間を取りください（推奨48時間以上）。乾燥させる際はメディアを広げた状態で放置してください。長尺品の場合は印刷面が離型紙に接触しないようにし、できるだけ緩く巻いて、印刷面が外気に触れて乾燥を促進するようにしてください。雨の日など湿度の高い環境では除湿するなどの対応策をお願いします。乾燥不良の場合、フィルムの収縮などに繋がる危険性があります。
- 本製品は防カビ加工を施してありますが、壁紙だけでカビは防げません。カビの発生は室内環境に大きく影響されますので室内の換気、湿度調節にご注意ください。施工時に防カビ剤を糊に添加するとより効果的です。



■施工上の注意

- ・壁紙用及び建具用でん粉系のホルムアルデヒド規制値を満たした糊を使用し、施工環境によりエチレン塩ビ系ボンドを10%～20%程度混合してください。
- ・糊は濃い目のものを使用し、多めに塗布してください。
- ・糊の塗布後は大きくたたみ、上積みは避けてください。
- ・うませ時間は15～20分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業を進めてください。
- ・表面に糊がついた場合は直ちに、優しくたたくように取り除いてください。水を含んだスポンジ・タオル・濡れた手で表面を強く押さえたり、こすらないでください。色落ちする場合があります。
- ・カッターは薄刃のものをご使用ください。
- ・カットは注意が必要です。重ね切りをする場合は必ず下敷きをご使用ください。
- ・ジョイントは突きつけ施工が基本となります。
- ・ローラー掛けは、柔らかいシリコン製のローラーを使用し、力加減に注意して丁寧に行ってください。

■施工後の注意

- ・日光が直接当たる場所は、日焼け等による変色・退色を起こす可能性がありますので、カーテン等で直接日光が当らないように気をつけてください。また、ストーブやエアコンの熱風や電化製品（冷蔵庫等）から発生する熱が直接当らないようにお願いします。熱による変色・退色を起こす可能性があります。
- ・施工後の経時変化で、窓やドアの枠まわりや入り隅、洗面まわり等で部分的に剥がれことがあります。部分的に剥がれた場合は、壁紙用接着剤を使用して貼りつけてください。はみ出た接着剤は、軽く絞ったタオル等で擦らずにたたくように拭いてください。接着剤が残っていると変色やカビの原因となります。
- ・セロハンテープ・粘着テープを使用されると、壁紙を傷めますので使用しないでください。タバコの煙、油汚れ等も拭き取ることが出来ませんので、汚れがつかないように換気をしてください。換気をすることによってカビの発生を抑えるのにも効果的です。
- ・壁紙に汚れがついて拭く場合は、濡れたスポンジで軽く拭いてください。あまり強く拭きすぎるとインクが取れる可能性がありますので十分ご注意ください。拭く場合は、器具などで隠れている箇所のテスト拭きをお勧めします。

■保管、その他

- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。（目安として半年程度）
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管してください。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>